



Laticrete 335 Rapid

Datablad 140 - Feb. 2016



1. PRODUKT NAVN

Laticrete 335 Rapid. Hurtigherdende fleksibelt flislim for gulv og vegg. Leveres i grå og hvit.

2. PRODUSENT

LATICRETE Nordic AS
Postboks 165 Kalbakken
0903 Oslo
Telefon: +47 23339000
Internett: www.laticrete.no

3. PRODUKT BESKRIVELSE

Laticrete 335 Rapid er et hurtigherdende fleksibelt flislim med meget gode heftegenskaper på gulv og vegg. Kan brukes utendørs. Godkjent for varmekabler. Kan bygges opp til 12 mm. Klassifisert som C2FTE-S1 i Europanormen EN12004.

4. LIMING AV

Veggfliser, klinkerfliser, monocottura, mosaikk og mursteinskaller.

5. UNDERLAG

Betong, puss, smøremembran, gipsplater, gamle fliser og Leca. På Latastøp kan det limes fliser etter 5 timer. Nystøpt betong må være 28 dager gammel. For liming på betong under 28 dager, bruk Laticrete 254 Platinum.

6. FORARBEID

Underlaget må være rengjort og fritt for støv og fett. Sterkt sugende og porøse underlag primes med Plussprimer.

7. BLANDING

Ca. 0,25 liter vann pr. kg pulver. Ca. 5,0 liter pr. 20 kg sekk. Bland med en saktegående drill. La stå i 5 min. før den røres om på nytt.

8. PÅFØRING

Ferdig blandet lim trekkes på underlaget med en egnet tannsparkel. Ved store flisformater eller fliser med knaster på baksiden og ujevnt underlag skal tannstørrelsen økes. Pass på at limet ikke får en hinne (skinnherding) før flisene monteres. Trekk ikke på mer lim en det som kan flislegges innen ca. 10 minutter. Varmere temperaturer betyr kortere åpen tid. Vri flisen på plass, slik at full lim kontakt oppnås.

9. FUGING

Fuging kan gjøres ca. 2 timer etter liming av flisene. Ved lave temperaturer og stor fuktighet i underlaget er det normalt med lenger tørketid. Til fuging brukes Laticrete Permacolor.

10. EMBALLASJE

20 kg sekk.

11. TEKNISKE DATA LATICRETE 335 RAPID

Produktidentitet

EN 12004 Norm	C2FTE-S1
Konsistens	Pulver
Farge	Grå
Egenvekt	1,75
Brennbarhet	Nei
Lagring	12 mnd. På tørt sted i original emballasje.

Bruksegenskaper

Blandingsforhold	Ca. 0.25 liter pr. kg. pulver
Materialforbruk	Ca. 3.0 - 5.0 kg pr. m ² avhengig av tannsparkel- størrelse
Brukstemperatur	+ 5°C til + 30°C
Åpen tid	10 minutter
Justeringstid	30 minutter
Klar for belastning	6 timer
Fuging av vegger	2 timer
Fuging av gulv	3 timer

Sluttegenskaper

Fuktbestandighet	Utmerket
Sig (krav <0,5mm)	0.30 mm
Heftverdier ihht.	EN 1348
etter 1 døgn	>0.5 N/mm ²
etter 7 døgn	>1.0 N/mm ²
etter fryse/tine	>1.0 N/mm ²
etter varmelagring	>1.0 N/mm ²
etter vannlagring	>1.0 N/mm ²

LATICRETE International, Inc.
One LATICRETE Park North, Bethany, CT 06524-3423 USA • 1.800.243.4788 • +1.203.393.0010 • www.laticrete.com

©2009 LATICRETE International, Inc.
LATICRETE, LATAPOXY, SPECTRALOCK and the  logo are Registered Trademarks of LATICRETE International, Inc.