




253R Gold Rapid

Datablad 142 - Oktober 2017



1. PRODUKT NAVN

Laticrete 253 R Gold Rapid
Hurtigherdende fleksibelt flislim
For gulv og vegg.

2. PRODUSENT

LATICRETE Nordic AS
Postboks 165 Kalbakken
0903 Oslo
Telefon: +47 23339000
Internett: www.laticrete.no

3. PRODUKT BESKRIVELSE

Laticrete 253R Gold Rapid er et hurtigherdende fleksibelt flislim med høy vedheft til gulv og vegg. Kan brukes til alle typer fliser. Til ute og innendørs bruk. Kan fuges etter 2 – 4 timer, avhengig av temperatur. Leveres i grått og hvitt.

4. UNDERLAG

Betong, avrettingsmasser, puss, gipsplater, smøremembraner, naturstein, gamle fliser, sement terrazzo og finèr. (Finèr kun til innendørs bruk)

5. FORARBEID

Underlaget må være rengjort og fritt for støv og fett. Sterkt sugende og porøse underlag primes med Lataprimer. I våtrom påføres Laticrete membran i to strøk.

6. BLANDING

Ca. 0.25 liter vann pr. kg pulver. Ca 2,8 liter pr 11,3 kg sekk. Hell pulveret i vannet. Miks med en saktegående drill til en "kremaktig" konsistens. La stå i 5 min. før den røres om på nytt, uten å tilsette mer vann. Under bruk, rør om av og til for å beholde den "kremaktige" konsistensen.

7. PÅFØRING

Ferdig blandet lim trekkes på underlaget med en 6 x 6mm tannsparkel. Dette er den mest brukte tannstørrelsen. Ved store flisformater eller fliser med knaster på baksiden og ujevnt underlag skal tannstørrelsen økes. Pass på at limet ikke får en hinne (skinnherding) før flisene monteres. Trekk ikke på mer lim en det som kan flislegges innen ca. 10 minutter. Varmere temperaturer betyr kortere åpen tid. Vri flisen på plass, slik at full lim kontakt oppnås.

8. FUGING

Fuging kan gjøres ca. 2 - 4 timer etter liming av flisene. Ved lave temperaturer og stor fuktighet i underlaget er det normalt med lengre tørketid. Til fuging brukes Laticrete Spectralock (Epoxy) eller Laticrete Permacolor (Sementbasert). Begge fugemassene tilbys i 40 farger i tillegg til Spectrasil silikon fugemasse i de samme 40 fargene.

9. EMBALLASJE

11,3 kg sekk.

10. TEKNISKE DATA 253 R GOLD RAPID

Produktidentitet

EN 12004 Norm	C2TFS1
Konsistens	Pulver
Farge	Grått og hvitt
Egenvekt våt tilstand	1.65
Brennbarhet	Nei
Lagring	12 mnd. På tørt sted i originalemballasje.

Bruksegenskaper

Blandingsforhold	Ca. 0.25 liter pr. kg pulver tillegg.
Materialforbruk	Ca. 3.0 - 3.5 kg pr. m ²
Brukstemperatur	+ 5°C til + 35°C
Åpen tid	20 minutter
Brukstid	50 minutter
Klar for belastning	5 timer
Fuging av vegger	2-4 timer
Fuging av gulv	2-4 timer

Sluttegenskaper

Fuktbestandighet	Utmerket
------------------	----------

Skjærestykke

Hardbrent flis	2.8-3.1 MPa
Hardbrentflis etter 7 døgn i vann	1.0-1.4 MPa
Vanlig flis mot finér	1.0-1.4 MPa
Hardbrent flis etter 4 t	0.5-0.7 MPa