



# Latarett

Datablad 412 - November 2014



## 1. PRODUKT NAVN

Latarett. Selvjevne sementbasert fiberarmert sparkelmasse.

## 2. PRODUSENT

LATICRETE Nordic AS  
Postboks 165 Kalbakken  
0903 Oslo  
Telefon: +47 23339000  
Fax: +47 23339001  
Internett: [www.laticrete.no](http://www.laticrete.no)

## 3. PRODUKTBEKRIVELSE

Latarett er en selvjevne sementbasert fiberarmert sparkelmasse som kan brukes på de fleste underlag. Massen har gode flyteegenskaper og kan legges i tykkelser opp til 50 mm i en omgang. Brukes også som tynn sparkling over varmekabler. (Se side 3 i Laticrete's «Alt om Flislegging»). På sviktende underlag uten stålnett kreves 25 mm tykkelse. På sviktende underlag med Laticrete Stålnett kreves 20 mm tykkelse. (Se datablad 450 Laticrete Stålnett).

- Gangbar etter 5 timer.
- Flislegges etter 8 timer.
- Lagtykkelse 2–50mm.

## 4. UNDERLAG

Betong, Latastøp, puss, fliser, tre og vinylbelegg. Underlagstemperaturen skal være mellom + 10°C og + 25°C. Betongen må være 28 dager gammel.

## 5. FORARBEIDE

Overflaten rengjøres. Svak og porøs betong fjernes, Mykfuge monteres langs veggen rundt rommet. Til slutt støvsuges gulvet nøye. Fliser og vinylbelegg rengjøres med sterkt salmiakkvann. Vinylbelegget mattslipes i tillegg.

## 6. PRIMING

Priming forbedrer heftevnen og forhindrer at det dannes små hull i overflaten av sparkelen. Alle underlag skal primes. Plussprimer blandes med vann i forholdet 1:1 på underlag av betong. Plussprimer påføres med kost eller rulle. Primingen utføres dagen før, eller så tidlig at den er tørr før sparklingen starter. På underlag av flis skal det strøs tørt Latarett pulver som børstes inn i den våte primeren. På underlag av tre påføres primeren ufortynnet.

## 7. BLANDING

Pulveret drysses i vannet under kraftig omrøring. Vann-tilsetning er ca. 4,0 liter pr. 20 kg. sekk. Bruk drill med blandevisp til alle klumper er borte. Bland minimum 3 minutter. Ferdig blandet masse må brukes innen 30 minutter.

## 8. UTLEGGING

Ferdig blandet masse helles rett på gulvet fra blande-bøtten. Start på gulvets laveste punkt. På enkelte områder og særlig i hjørner må man hjelpe massen til å flyte ut med et stål Brett eller en tannsparkel. Best resultat for man ved å arbeide kontinuerlig til hele gulvet er ferdig lagt. Latarett egner seg også godt til sparkelpumper.

## 9. TØRKETID

Latarett skal beskyttes mot for rask uttørking ved at dører og vinduer er lukket. Unngå gjennomtrekk. Før utleggingen skal varmekabler være slått av. Latarett er

gangbar etter 5 timer v/20°C. Fliser kan legges etter 8 timer ved 20°C.

## 10. MEMBRAN OG FLISLEGGING

I våtrom skal det alltid legges Laticrete Hydro Ban membran over sparkelmassen før det limes fliser.

Membran kan påføres etter følgende tabell:

Tykkelse på Latarett.

10–20 mm	–	16–24 timer.
20–30 mm	–	26–36 timer.
30–50 mm	–	36–48 timer.

Fliser kan limes på membranen når den er tørr. (Ca. 3–6 timer). Bruk sementbaserte limtyper.

## 11. HERDETID FØR GULVARMEN SETTES PÅ

Ved liming av fliser må man vente 2 uker. Første uken med forsiktighet.

## 12. EMBALLASJE

20 kg sekk.

## 13. LAGRING

Må lagres tørt.

**NB!:** Utlegging av varmekabler skal alltid utføres av en autorisert installatør!



## 14. TEKNISKE DATA LATARETT

### Produktidentitet

Konsistens	Pulver
Farge	Grå
Egenvekt	2.05
Brennbarhet	Nei
Lagring	6 mnd. På tørt sted i originalemballasje.

### Bruksegenskaper


Blandingsforhold	Ca. 0.20 liter pr. kg pulver
Materialforbruk	Ca. 1.7 kg tørrmasse pr. m <sup>2</sup> pr. mm tykkelse + 10°C til + 25°C
Brukstemperatur	Ca. 30 minutter
Brukstid etter blanding	
Gangbar	5-6 timer
Flislegging	8 timer etter legging

Membranlegging	1-5 dager avhengig av tykkelse
<i>Tidene forutsetter + 20°C i gulv og luft og 40% RF i luft</i>	

### Sluttegenskaper

Trykkfasthet	
etter 1 døgn	16-18 Mpa
etter 7 døgn	24-27 Mpa
etter 28 døgn	30-35 Mpa
Bøystrekkfasthet	
etter 28 døgn	8.0 Mpa
Hefffasthet etter 28 døgn	> 1.5 Mpa
Svinn etter 28 døgn	< 0.5 mm/m
Utflytningsevne	155 -165 mm

LATICRETE International, Inc.  
One LATICRETE Park North, Bethany, CT 06524-3423 USA • 1.800.243.4788 • +1.203.393.0010 • www.laticrete.com

©2009 LATICRETE International, Inc.  
LATICRETE, LATAPOXY, SPECTRALOCK and the  logo are Registered Trademarks of LATICRETE International, Inc.