



253 Gold

Datablad 144 - April 2018



1. PRODUKT NAVN

253 Gold. Fleksibelt sigefritt sementbasert flislim for gulv og vegg.

2. PRODUSENT

LATICRETE Nordic AS
Postboks 165 Kalbakken
0903 Oslo
Telefon: +47 23339000
Fax: +47 23339001
Internett: www.laticrete.no

3. PRODUKT BESKRIVELSE

253 Gold er et fleksibelt sigefritt flislim med meget gode heftegenskaper på gulv og vegg. Godkjent for varmekabler. Klassifisert som C2TES1 i Europanormen EN 12004.

4. LIMING AV

Veggfliser, klinkerfliser, monocottura, marmor, mosaikk og mursteinskaller.

5. UNDERLAG

Betong, puss, smøremembran, gipsplater, våtromsplater, finér plater (innendørs) gamle fliser (påfør et sjikt med lim før liming) og Leca. På Latastøp kan det limes fliser etter 5 timer. Nystøpt betong må være 28 dager gammel. For liming på betong under 28 dager, bruk Laticrete 73 og Crete 211 pulver eller Laticrete 254 platinum.

6. FORARBEID

Underlaget må være rengjort og fritt for støv og fett. Sterkt sugende og porøse underlag primes med Plussprimer. I våtrom påføres Laticrete membran i 2 strøk på gulv og vegger.

7. BLANDING

Ca. 0.22 liter vann pr. kg pulver. Ca. 5.2 liter pr. 23 kg sekk. La stå i 5 min. før den røres om på nytt.

8. PÅFØRING

Ferdig blandet lim trekkes på underlaget med en 6 x 6 mm tannsparkel. Dette er den mest brukte tannstørrelse. Ved store flisformater eller fliser med knaster på baksiden og ujevnt underlag skal tannstørrelsen økes. Pass på at limet ikke får en hinne (skinnherding) før flisene monteres. Trekk ikke på mer lim en det som kan flislegges innen ca. 20 minutter. Varmere temperaturer betyr kortere åpen tid. Vri flisen på plass, slik at full lim kontakt oppnås.

9. FUGING

Fuging kan gjøres ca. 16 timer etter liming av flisene. Ved lave temperaturer og stor fuktighet i underlaget er det normalt med lenger tørketid. Til fuging brukes Laticrete Permacolor.

10. EMBALLASJE

11,3 kg sekk og 23 kg sekk.

11. TEKNISKE DATA

253 GOLD

Produktidentitet

EN 12004 Norm	C2TES1
EmiCode	EC1 Plus
Konsistens	Pulver
Farge	Grå
Egenvekt våt tilstand	1.5
Brennbarhet	Nei
Lagring	18 mnd. På tørt sted i originalemballasje.

Bruksegenskaper

Blandingsforhold	Ca. 0.22 liter pr. kg pulver
Materialforbruk	Ca. 3.0 - 4.0 kg pr. m ²
Brukstemperatur	+ 5°C til + 35°C
Åpen tid	20 minutter
Brukstid	4 timer
Justeringstid	60 minutter
Klar for belastning	20 timer
Pot life	4 timer
Fuging av vegger	6-8 timer
Fuging av gulv	16 timer

Sluttegenskaper

Fuktbestandighet	Utmerket
Sig (krav < 0.5 T)	0.25
Heftverdier ihht. etter 28 døgn	EN 1348 1.5 Mpa
Heft vannlagring	1.0 Mpa
Heft varmelagring	1.2 Mpa
Heft fryse/tine	1.0 Mpa
Trykkfasthet etter 28 døgn	18.0 Mpa