



Tri-Lite

Datablad 158 – Januar 2017



1. PRODUKT NAVN

Laticrete Tri-Lite

Lett fleksibelt flislim for vegg og gulv.

2. PRODUSENT

LATICRETE Nordic AS

Postboks 165 Kalbakken

0903 Oslo

Telefon: +47 23339000

Internett: www.laticrete.no

3. PRODUKT BESKRIVELSE

Laticrete Tri-Lite er et lett fleksibelt, sigefritt flislim.

Kan legges i tykkelser opp til 19 mm.

Sigefritt med storformat fliser.

Dekker 60% mer en ordinære flislim.

Leveres i hvitt og grått. Til ute og innendørs bruk.

4. BEGRENSNINGER

Ikke til bruk i bassenger og på harde plastikk overflater, vinyl og Linoleum.

Bruk Laticrete 254 Platinum til disse tilfellene.

5. UNDERLAG

Betong, puss, gamle fliser, smøremembran, våtromsplater, Gipsplater og finer (kun innvendig)

6. FORARBEID

Underlaget må være rengjort og fritt for støv og fett. Sterkt sugende og porøse underlag primes med Laticrete Plussprimer.

I våtrom påføres Laticrete membran i to strøk .

7. BLANDING

Vegg og til storformat fliser: Ca. 0.33 liter vann pr. kg pulver. Ca 4.4 liter pr 14.0 kg sekk. Hell pulveret i vannet. Miks med en saktegående drill til en "kremaktig" konsistens. La stå i 5 min. før den røres om på nytt, uten å tilsette mer vann. Under bruk, rør om av og til for å beholde den "kremaktige" konsistensen.

Gulv: 0.35 liter vann pr. kg pulver. Ca 4.9 liter pr 14.0 kg sekk. Hell pulveret i vannet. Miks med en saktegående drill til en "kremaktig" konsistens og følg instruksjonene under vegg.

8. PÅFØRING

Ferdig blandet lim trekkes på underlaget med egnet tannsparkel. Ved store flisformater eller fliser med knaster på baksiden og ujevnt underlag skal tannstørrelsen økes. Store fliser må baksmøres med lim. Pass på at limet ikke får en hinne (skinnherding) før flisene monteres. Trekk ikke på mer lim en det som kan flislegges innen ca. 20 minutter. Varmere temperaturer betyr kortere åpen tid. Vri flisen på plass, slik at full lim kontakt oppnås.

9. FUGING

Fuging kan gjøres ca. 24 timer etter liming av flisene. Ved lave temperaturer og stor fuktighet i underlaget er det normalt med lengre tørketid. Til fuging brukes Laticrete Spectralock (Epoxy) eller Laticrete Permacolor (Sementbasert). Begge fugemassene tilbys i 30 farger i tillegg til Spectrasil silikon fugemasse i de samme 30 fargene.

10. EMBALLASJE

14.0 kg sekk.

11. TEKNISKE DATA TRI-LITE

Produktidentitet

EN12004 Norm	C2TE-S1
Konsistens	Pulver
Farge	Grå og hvit
Egenvekt våt tilstand	1.43
Brennbarhet	Nei
Lagring	12 mnd. På tørt sted i originalemballasje.

Bruksegenskaper

Materialforbruk	Ca. 1.6 - 1.9 kg pr.m ² med 6 mm tannsparkel
Brukstemperatur	+ 5°C til + 35°C
Åpentid	30 minutter
Klar for belastning	24 timer
Fuging av vegger	12 timer
Fuging av gulv	18 timer

Sluttegenskaper

Fuktbestandighet	Utmerket
Sig (krav < 0.5 T)	0 mm
Hefteverdier ihht. etter 28 døgn	ANSI A 118.15 3.0 Mpa
etter 7 døgn i vann	2.0 Mpa