



# Glass Tile Adhesive

Datablad 160-Apr.2011



## 1. PRODUKT NAVN

Laticrete Glass Tile Adhesive  
Hvitt sigefritt spesial lim til glass mosaikk og glass fliser.

## 2. PRODUSENT

LATICRETE Nordic AS  
Postboks 165 Kalbakken  
0903 Oslo  
Telefon: +47 23339000  
Fax: +47 23339001  
Internett: [www.laticrete.no](http://www.laticrete.no)

## 3. PRODUKT BESKRIVELSE

Ultra hvit farge for å unngå "skygge" virkninger på glass mosaikk og glass fliser. Innholder plast tilsetninger for økt vedheft mot glass.  
Kremaktig konsistens og lett å arbeide med. Innholder Microban® anti bakterie middel. Til innvendig og utendørs bruk. Kan også brukes i bassenger.

## 4. LIMING AV

Glass mosaikk og alle typer av glass fliser.

## 5. UNDERLAG

Betong, puss, gamle fliser, smøremembran, våtromsplater, gipsplater og finèr (kun innvendig).

## 6. FORARBEID

Underlaget må være rengjort og fritt for støv og fett. Sterkt sugende og porøse underlag primes med Lata-primer. I våtrom påføres Laticrete membran i to strøk på gulv og vegger.

## 7. BLANDING

Ca. 0.22 liter vann pr. kg pulver. Ca 2.45 liter pr 11.3 kg sekk. Miks med en saktegående drill i ett minutt til en "kremaktig" konsistens. La stå i 5 min. før den røres om på nytt, uten å tilsette mer vann. Under bruk, rør om av og til for å beholde den "kremaktige" konsistensen.

## 8. PÅFØRING

Ferdig blandet lim trekkes på underlaget med en tannsparkel. Riktig tannstørrelse er normalt 6 x 6mm. For mosaikk kan det brukes en mindre størrelse. På glass fliser er det viktig å smøre lim på baksiden av flisen/ mosaikk for 100% lim dekning og for å forhindre at lim ribbene synes gjennom glass flisen. Pass på at limet ikke får en hinne (skinnherding) før flisene monteres. Trekk ikke på mer lim en det som kan flislegges innen ca. 20 minutter. Varmere temperaturer betyr kortere åpen tid. Vri flisen på plass, slik at full lim kontakt oppnås. Sjekk for full lim dekning ved å ta bort en flis etter at den er plassert.

## 9. FUGING

Fuging kan gjøres ca. 24 timer etter liming av flisene. Ved lave temperaturer og stor fuktighet i underlaget er det normalt med lengre tørketid. Til fuging brukes Laticrete Spectralock (Epoxy) eller Laticrete Permacolor (Sementbasert). Begge fugemassene tilbys i 30 farger i tillegg til Spectrasil silikon fugemasse i de samme 30 fargene.

## 10. EMBALLASJE

11.3kg sekk.

## 11. TEKNISKE DATA GLASS TILE ADHESIVE

### Produktidentitet

EN 12004 Norm	C2TES1
Konsistens	Pulver
Farge	Hvit
Egenvekt våt tilstand	1.36
Brennbarhet	Nei
Lagring	12 mnd. På tørt sted i originalemballasje.

### Bruksegenskaper

Blandingsforhold	Ca. 0.22 liter pr. kg pulver.
Materialforbruk	Ca. 3.0 - 3.5 kg pr. m <sup>2</sup>
Brukstemperatur	+ 5°C til + 35°C
Åpen tid	20 minutter
Klar for belastning	24 timer
Fuging av vegger	12 timer
Fuging av gulv	20 timer


### Sluttegenskaper

Fuktbestandighet	Utmerket
Sig (krav < 0.5 T)	0.2mm
Heftverdier ihht. ISO 13007	
etter 28 døgn	1.85 Mpa
etter 7 døgn og 21 døgn i vann	1.00 Mpa
etter 14 døgn og 14 døgn i varme	2.40 Mpa
etter 7 døgn og 21 døgn i vann + 25 fryse/tine sykluser	1.84 Mpa

LATICRETE International, Inc.

One LATICRETE Park North, Bethany, CT 06524-3423 USA • 1.800.243.4788 • +1.203.393.0010 • [www.laticrete.com](http://www.laticrete.com)

©2009 LATICRETE International, Inc.

LATICRETE, LATAPOXY, SPECTRALOCK and the  logo are Registered Trademarks of LATICRETE International, Inc.