



258 Sure Set

Datablad 165 - Feb.2015



1. PRODUKT NAVN

Laticrete 258 Sure Set
Fleksibelt flytelim for gulv.

2. PRODUSENT

LATICRETE Nordic AS
Postboks 165 Kalbakken
0903 Oslo
Telefon: +47 23339000
Fax: +47 23339001
Internett: www.laticrete.no

3. PRODUKT BESKRIVELSE

Laticrete 258 Sure Set er en fleksibel flytemørtel som fungerer både som en avretting av ujevneunderlag og til liming av store keramiske fliser. Velegnet til fliser med grov profilert bakside eller med ujevn tykkelse. Erstatte "buttering-floating" metoden, fordi det ikke skal påføres mørtel på flisens bakside. Kan legges i tykkelser fra 3-12mm. Kun til innendørs bruk.

4. UNDERLAG

Betong, avrettingsmasser, puss, naturstein og gamle fliser, sement terrazzo og finér.

5. FORARBEID

Underlaget må være rengjort og fritt for støv og fett. Sterkt sugende og porøse underlag primes med Lata- primer. I våtrom påføres Laticrete membran i to strøk .

6. BLANDING

Ca. 0.21 liter vann pr. kg pulver. Ca 4.7 liter pr 22.7 kg sekk. Hell pulveret i vannet. Miks med en saktegående drill til en "kremaktig" konsistens. La stå i 5 min. før den røres om på nytt, uten å tilsette mer vann. Under bruk, rør om av og til for å beholde den "kremaktige" konsistensen.

7. PÅFØRING

Ferdig blandet lim trekkes på underlaget med en 6 x 6mm tannsparkel. Dette er den mest brukte tannstørrelsen. Ved store flisformater eller fliser med knaster på baksiden og ujevnt underlag skal tannstørrelsen økes. Pass på at limet ikke får en hinne (skinnherding) før flisene monteres. Trekk ikke på mer lim en det som kan flislegges innen ca. 20 minutter. Varmere temperaturer betyr kortere åpen tid. Vri flisen på plass, slik at full lim kontakt oppnås.

8. FUGING

Fuging kan gjøres ca. 24 timer etter liming av flisene. Ved lave temperaturer og stor fuktighet i underlaget er det normalt med lengre tørketid. Til fuging brukes Laticrete Spectralock (Epoxy) eller Laticrete Permacolor (Sementbasert). Begge fugemassene tilbys i 30 farger i tillegg til Spectrasil silikon fugemasse i de samme 30 fargene.

9. EMBALLASJE

22.7 kg sekk.

10. TEKNISKE DATA 258 SURE SET

Produktidentitet

EN 12004 Norm	C2TES2
Konsistens	Pulver
Farge	Grå
Egenvekt våt tilstand	1.4 kg/m ³
Brennbarhet	Nei
Lagring	12 mnd. På tørt sted i originalemballasje.

Bruksegenskaper

Blandingsforhold	Ca. 0.21 liter pr. kg pulver. Ca. 4.7 liter til 22.7 kg sekk
Materialforbruk	Ca. 4.0 - 7.0 kg pr. m ²
Brukstemperatur	+ 5°C til + 35°C
Åpen tid	50 minutter
Brukstid	2-4 timer
Klar for belastning	24 timer
Fuging av gulv	12 timer

Sluttegenskaper

Fuktbestandighet	Utmerket
Skjærestyrke etter 28 døgn	2.0 Mpa
Skjærestyrke etter 7 døgn i vann	1.27 Mpa
Skjærestyrke på finér	1.6 Mpa
Trykkfasthet etter 28 døgn	15.6 Mpa

LATICRETE International, Inc.
One LATICRETE Park North, Bethany, CT 06524-3423 USA • 1.800.243.4788 • +1.203.393.0010 • www.laticrete.com

©2009 LATICRETE International, Inc.
LATICRETE, LATAPOXY, SPECTRALOCK and the  logo are Registered Trademarks of LATICRETE International, Inc.