



Latapoxy 210

Datablad 187 - Feb. 2015



1. PRODUKT NAVN

Latapoxy 210

Syrefast hvitt flislim og fugemasse.

2. PRODUSENT

LATICRETE Nordic AS

Postboks 165 Kalbakken

0903 Oslo

Telefon: +47 23339000

Fax: +47 23339001

Internett: www.laticrete.no

3. PRODUKT BESKRIVELSE

Latapoxy 210 er et vannbasert epoxy produkt beregnet til liming og fuging av keramiske fliser og mosaikk i en operasjon. Produktet er også egnet til steder hvor fliser blir utsatt for milde kjemiske belastninger.

4. LIMING AV

Veggfliser, klinkerfliser, monocottura, marmor, mosaikk, mursteinskaller og naturstein.

5. UNDERLAG

Betong, puss, gamle fliser, smøremembran, våtroms-plater, gipsplater, vinyl, stål og finèr (kun innvendig).

6. FORARBEID

Underlaget må være rengjort og fritt for støv og fett. Sterkt sugende og porøse underlag primes med Lataprimer.

I våtrom påføres Laticrete membran i to strøk på gulv og vegger.

7. BLANDING

I spannet ligger det 2 poser med A komponenter og 2 poser med B komponenter og en pose C komponent som er pulveret. (13kg) Vil man blande hele spannet blander man begge A komponentene med begge B komponentene og hele C komponenten. (La det være igjen ca. 1kg av pulveret, slik at man har muligheten til å justere konsistensen om den er for tynn). Det er også mulighet til å blande kun en A komponent og en B komponent av gangen og blande in halve mengden av pulveret. Bland A + B komponenten sammen i bøtten og tilsett pulveret til massen for en jevn god konsistens. Bruk drill med visp.

8. PÅFØRING

Ferdig blandet lim trekkes på underlaget med en 6 x 6 mm tannsparkel. Dette er den mest brukte tannstørrelsen. Ved store flisformater eller fliser med knaster på baksiden og ujevnt underlag skal tannstørrelsen økes. Pass på at limet ikke får en hinne (skinnherding) før flisene monteres. Trekk ikke på mer lim en det som kan flislegges innen ca. 20 minutter. Varmere temperaturer betyr kortere åpen tid. Vri flisen på plass, slik at full lim kontakt oppnås.

9. FUGING

Fuging av kan gjøres i samme operasjon som liming av flisene. Overflødig lim som kommer opp i fugene dras diagonalt over flisene. Påfør mer masse for å fylle fugene til toppen av flisa. Fug mindre områder av gangen og rengjør.


10. RENGJØRING

Gni i sirkler med en rengjøringskrubb når massen ikke lenger er bløt for å fjerne fugeslør. Unngå bruk av mye vann, da dette øker risikoen for skjolddannelse. Gjenta behandlingen til fugene er slette og uten porer. Avslutt med en fuktig svamp. Det er viktig å gjøre flisene helt rene med en gang.

LATICRETE International, Inc.

One LATICRETE Park North, Bethany, CT 06524-3423 USA • 1.800.243.4788 • +1.203.393.0010 • www.laticrete.com

©2009 LATICRETE International, Inc.

LATICRETE, LATAPOXY, SPECTRALOCK and the  logo are Registered Trademarks of LATICRETE International, Inc.

11. EMBALLASJE

17 kg spann.

12. TEKNISKE DATA LATAPOXY 210

Produktidentitet

Konsistens	Pasta
Egenvekt	1.7
Farge	Hvit
Brennbart	Nei
Lagring	2 år frostfritt

Bruksegenskaper

Materialforbruk Lim	Ca. 3.0kg/m ²
Materialforbruk Fug	Ca. 0.7kg/m ²
20cm x20cm fliser	
Brukstemperatur	+ 9C til + 30C
Åpen tid	15-25 minutter

Sluttegenskaper

Vannoppsug	mindre 3%
Hefstyrke	5.0 MPa
Trykkstyrke	25.0 MPa etter 28 døgn
Tid for gangtrafikk	16 timer

13. KJEMIKAL- RESISTENSTABELL


	Ja	Nei
Konsentrerte syrer		x
Mineral og petroleumsoljer	x	
Fruktsaft	x	
Aceton		x
Sukker	x	
Saltvann	x	
Vin	x	



LATICRETE International, Inc.

One LATICRETE Park North, Bethany, CT 06524-3423 USA • 1.800.243.4788 • +1.203.393.0010 • www.laticrete.com

©2009 LATICRETE International, Inc.

LATICRETE, LATAPOXY, SPECTRALOCK and the  logo are Registered Trademarks of LATICRETE International, Inc.

Databladet kan bli forandret uten varsel. Sjekk www.laticrete.no for siste informasjon.