



Latafug

Datablad 210-Mar.2010



1. PRODUKT NAVN

Laticrete Latafug.
Sementbasert fugemasse til vegg.

2. PRODUSENT

LATICRETE Nordic AS
Postboks 165 Kalbakken
0903 Oslo
Telefon: +47 23339000
Fax: +47 23339001
Internett: www.laticrete.no

3. PRODUKTBESKRIVELSE

Latafug er en sementbasert fugemasse tilsatt plastdispersjon. Fugebredder fra 2-5 mm. Til fugging av keramiske fliser, marmor og mosaikk på gulv og vegg. Kun til innendørs bruk.

Leveres i fem farger: Manhattan, Sementgrå, Antrasit, Jasmin og Hvit.

4. FORARBEID

Rens fugene for lim, fritt vann og andre fremmede partikler.

5. BLANDING

Ca. 0,25 liter vann pr.kg pulver. Ca. 5,0 liter pr. 20 kg sekk. Benytt drill med visp. Blandetid 2-3 minutter til en klumpfri masse. La stå i 5 min. før den røres om på nytt.

6. FUGING

Fuging kan ikke starte før limet er tørt. Sementbaserte lim trenger normalt 1 døgn på å tørke. Pastalim trenger

2-3 døgn. Latafug påføres med en gummisparkel som dras diagonalt over flisene. Det er viktig at fugene blir fylt helt til bunnen.

I alle hjørner, vinkler og avslutninger mot gulv, skal fugemassen skrapes ut før det fuges med Latasil silikon fugemasse.

7. RENGJØRING

Grovrengjør flisene med en fuktig svamp når fugene har begynt å tørke. Arbeid diagonalt. Unngå bruk av mye vann, da dette øker risikoen for skjolddannelse. Gjenta behandlingen til fugene er slette og uten porer. Skyll svampen ofte. Etter ca. 1 time gjøres finrengjøringen med en tørr fille. Gni på flisene til de blir blanke. Eventuelt fugeslør fjernes dagen etter med Latarens. Etter et døgn bør fuger og flisene vaskes med rent vann, for at fugen skal herde bedre.

8. TØRKETID

1 døgn.

9. EMBALLASJE

5kg og 20 kg sekk.

10. TEKNISKE DATA LATAFUG

Produktidentitet

EN 13888 Norm	CG2
Konsistens	Pulver
Egenvekt	2,0
Brennbarhet	Nei
Lagring	12 mnd. På tørt sted i org. emballasje.


Bruksegenskaper

Blandingsforhold	Ca. 0.25 liter pr. kg. pulver
Materialforbruk	Ca. 0.5 - 0.8 kg pr. m ²
Brukstemperatur	+ 5°C til + 35°C
Brukstid i bøtten etter blanding	6-8 timer
Tørketid	1 døgn

Sluttegenskaper

Bøyestrek etter 28 døgn	5,0 Mpa
Trykkstryke etter 28 døgn	20,0 Mpa
Kun til innendørs bruk	

LATICRETE International, Inc.
One LATICRETE Park North, Bethany, CT 06524-3423 USA • 1.800.243.4788 • +1.203.393.0010 • www.laticrete.com

©2009 LATICRETE International, Inc.
LATICRETE, LATAPOXY, SPECTRALOCK and the  logo are Registered Trademarks of LATICRETE International, Inc.