



1600 Unsanded Grout

Datablad 215-Jan. 2015



1. PRODUKT NAVN

1600 Unsanded Grout. Polymer forsterket fugemasse til vegg og gulv.

2. PRODUSENT

LATICRETE Nordic AS
Postboks 165 Kalbakken
0903 Oslo
Telefon: +47 23339000
Fax: +47 23339001
Internett: www.laticrete.no

3. PRODUKT BESKRIVELSE

1600 Unsanded Grout er en sementbasert fugemasse tilsatt polymerer for bedre vedheft og fleksibilitet. Fugebredder fra 2-5mm. Til fuging av keramiske fliser, marmor og mosaikk. Kun til innendørs bruk. Leveres i 6 farger: Bright White, Sauterne, Silver Shadow, Smoke Grey, Sterling Silver og Raven.

4. FORARBEIDE

Rens fugene for lim, fritt vann og andre fremmede partikler.

5. BLANDING

Ca. 0.39 liter vann pr. kg pulver. Ca. 4,5 liter til 11.3kg sekk. Benytt drill med visp. Blandetid 2-3 minutter til en klumpfri masse. La stå i 5 min. før den røres om på nytt.

6. FUGING

Fuging kan ikke starte før limet er tørt. Sementbaserte lim trenger normalt 1 døgn på å tørke. Pastalim trenger 2 døgn. Påføres med en gummisparkel som dras diagonalt over flisene. Det er viktig at fugene blir fylt helt til bunnen.

I alle hjørner, vinkler og avslutninger mot gulv, skal fugemassen skrapes ut før det fuges med silikon fugemasse.

7. RENGJØRING

Grovrengjør flisene med en fuktig svamp når fugene har begynt å tørke. Arbeid diagonalt. Unngå bruk av mye vann, da dette øker risikoen for skjolddannelse. Gjenta behandlingen til fugene er slette og uten porer. Skyll svampen ofte. Etter ca. 1 time gjøres finrengjøringen med en tørr fille. Gni på flisene til de blir blanke. Eventuelt fugeslør fjernes dagen etter med Latarens. Etter 1 døgn bør fuger og fliser vaskes med rent vann, for at fugen skal herde bedre.

8. EMBALLASJE

11.3 kg plastsekk.

9. LAGRING

Må lagres tørt.



10. TEKNISKE DATA 1600 UNSANDED GROUT

Produktidentitet

En 13888 Norm	CG2
Konsistens	Pulver
Lagring	18 mnd. På tørt sted i original emballasje.

Bruksegenskaper

Blandingsforhold	Ca. 0.39 liter pr. kg pulver
Egenvekt (kg/m ³)	1660
Materialforbruk	Ca. 0,5-0,8kg. pr. m ² .
Brukstemperatur	+ 10°C til + 35°C
Brukstid i bøtten	5 timer.


Sluttegenskaper

Bøyestrekfasthet etter 28 døgn	3,5 Mpa
Svinn etter 1 døgn	< 0,03%
Svinn etter 7 døgn	< 0,1%

LATICRETE International, Inc.

One LATICRETE Park North, Bethany, CT 06524-3423 USA • 1.800.243.4788 • +1.203.393.0010 • www.laticrete.com

©2009 LATICRETE International, Inc.

LATICRETE, LATAPOXY, SPECTRALOCK and the  logo are Registered Trademarks of LATICRETE International, Inc.