




# 1500 Sanded Grout

Datablad 233-Jan. 2015



## 1. PRODUKT NAVN

1500 Sanded Grout. Polymer forsterket fugemasse til gulv.

## 2. PRODUSENT

LATICRETE Nordic AS  
Postboks 165 Kalbakken  
0903 Oslo  
Telefon: +47 23339000  
Fax: +47 23339001  
Internett: www.laticrete.no

## 3. PRODUKT BESKRIVELSE

1500 Sanded Grout er en sementbasert fugemasse tilsatt polymerer for bedre vedheft og fleksibilitet. Fugebredder fra 3-10mm. Til fuging av keramiske fliser, marmor og mosaikk. Kan brukes utendørs. Leveres i to farger: Sterling Silver og Raven.

## 4. FORARBEIDE

Rens fugene for lim, fritt vann og andre fremmede partikler.

## 5. BLANDING

Ca. 0.18 liter vann pr. kg pulver. Ca. 2,0 liter til 11.3 kg sekk. Benytt drill med visp. Blandetid 2-3 minutter til en klumpfri masse. La stå i 5 min. før den røres om på nytt.

## 6. FUGING

Fuging kan ikke starte før limet er tørt. Sementbaserte lim trenger normalt 1 døgn på å tørke. Pastalim trenger 2 døgn. Påføres med en gummisparkel som dras diagonalt over flisene. Det er viktig at fugene blir fylt helt til bunnen. I alle hjørner, vinkler og avslutninger mot gulv, skal fugemassen skrapes ut før det fuges med silikon fugemasse.

## 7. RENGJØRING

Grovrensjør flisene med en fuktig svamp når fugene har begynt å tørke. Arbeid diagonalt. Unngå bruk av mye vann, da dette øker risikoen for skjolddannelse. Gjenta behandlingen til fugene er slette og uten porer. Skyll svampen ofte. Etter ca. 1 time gjøres finrensjøringen med en tørr fille. Gni på flisene til de blir blanke. Eventuelt fugeslør fjernes dagen etter med Latarens. Etter 1 døgn bør fuger og fliser vaskes med rent vann, for at fugen skal herde bedre.

## 8. EMBALLASJE

11.3 kg plastsekk.

## 9. LAGRING

Må lagres tørt.



## 10. TEKNISKE DATA 1500 SANDED GROUT

### Produktidentitet

En 13888 Norm	CG2
Konsistens	Pulver
Lagring	18 mnd. På tørt sted i original emballasje.

### Bruksegenskaper

Blandingsforhold	Ca. 0.20 liter pr. kg pulver
Egenvekt (kg/m <sup>3</sup> )	1900
Materialforbruk	Ca. 0,7-1,0kg. pr. m <sup>2</sup> .
Brukstemperatur	+ 10°C til + 35°C
Brukstid i bøtten	2 timer.

### Sluttegenskaper


Bøystrekkfasthet etter 28 døgn	3,5 Mpa
Belastes for lett trafikk	12 timer
Belastes for tung trafikk	24 timer

Vannoppsug	5-7%
Svinn etter 7 døgn	< 0,2%

LATICRETE International, Inc.

One LATICRETE Park North, Bethany, CT 06524-3423 USA • 1.800.243.4788 • +1.203.393.0010 • www.laticrete.com

©2009 LATICRETE International, Inc.

LATICRETE, LATAPOXY, SPECTRALOCK and the  logo are Registered Trademarks of LATICRETE International, Inc.