



Laticrete 1776 Fugeforsterker

Datablad 250-Mar.2010



1. PRODUKT NAVN

Laticrete 1776 Fugeforsterker.
Tilsetning for fugemasser.

2. PRODUSENT

LATICRETE Nordic AS
Postboks 165 Kalbakken
0903 Oslo
Telefon: +47 23339000
Fax: +47 23339001
Internett: www.laticrete.no

3. PRODUKT BESKRIVELSE

Laticrete 1776 Fugeforsterker er en latex basert væske tilsetning for Proffug og Klinkerfug istedenfor vann.

- Gjør fugene mer elastiske.
- Lett å rengjøre med vann.
- Bevarer fargen på fugemassen bedre.
- Gjør fugene mer vanntette.
- Øker vedheften.
- Minsker faren for flekker.
- Tilsatt mugg og soppdreper.

Anbefales brukt i offentlige dusjer, utvendige terasser ol. hvor belastningene på fugene er store.

4. FORARBEID

Rens fugene for lim, fritt vann eller andre løse partikler.

5. BLANDING

Bland ca. 0,2 liter Laticrete 1776 Fugeforsterker pr. kg. pulver Proffug eller Klinkerfug. Bland massen til en konsistens som krem.

6. FUGING

Fukt flisene med svamp like før fuging. Følg bruksanvisningen på pakningene. Hold fugebrettet 45° på flisene for å fylle fugene maksimalt. Fug mindre områder av gangen og rengjør. Dette letter rengjøringen, da fugeforsterkeren øker vedheften mot flisene.

7. RENGJØRING

Skrap bort overflødig fugemasse med fugebrettet/fugesparkelen. Arbeid diagonalt over flisene. Rengjør videre med en fuktig svamp. Det er viktig å rengjøre flisene så godt som mulig før fugemassen herder. Fugemasse som ligger igjen som et «slør» på flisene dagen etter kan fjernes med Latarens og en nylon rengjøringskrubb.

8. EMBALLASJE

1 liter og 5 liter.

12. TEKNISKE DATA

Produktidentitet

Konsistens	Flytende
Farge	Klar
Brennbarhet	Nei
Lagring	2 år. Frostfritt.

Bruksegenskaper

Blandingsforhold - Fugemasser	Ca. 0.25 liter pr. kg Fugemasse
-------------------------------	---------------------------------


Sluttsegenskaper

Fuktbestandighet	Utmerket
Vannoppsug	< 5 %
Trykkstyrke etter 28 døgn	24.5 MPa
Tid for gangtrafikk	12 timer
Tid for tung trafikk	72 timer

LATICRETE International, Inc.

One LATICRETE Park North, Bethany, CT 06524-3423 USA • 1.800.243.4788 • +1.203.393.0010 • www.laticrete.com

©2009 LATICRETE International, Inc.

LATICRETE, LATAPOXY, SPECTRALOCK and the  logo are Registered Trademarks of LATICRETE International, Inc.