



# Spectrasil

Datablad 275-Jan.2012



## 1. PRODUKT NAVN

Spectrasil. Silikon fugemasse.

## 2. PRODUSENT

LATICRETE Nordic AS  
Postboks 165 Kalbakken  
0903 Oslo  
Telefon: +47 23339000  
Fax: +47 23339001  
Internett: www.laticrete.no

## 3. PRODUKT BESKRIVELSE

Spectrasil er en elastisk silikon fugemasse, basert på acetoxyl. Innholder ingen løsningsmidler. CFC, PCB eller PCP. Spectrasil er spesial tilpasset fargene i Spectralock serien.

- Tilsatt mugg og soppdreper.
- Tåler UV stråling.
- Leveres i 32 farger tilpasset Spectralock fargene.
- Meget lett å få en jevn overflate.

## 4. BEGRENSNINGER

Spectrasil kan ikke brukes til å montere speil eller brukes på marmor og naturstein. Til marmor og naturstein anbefales å bruke Latasil Natural Stone. Kan ikke brukes til akvarium.

## 5. BRUKSOMRÅDE

Spectrasil benyttes til fuging av fliser i alle hjørner og hvor vegg møter gulv. Benyttes også til tetting rundt badekar, servanter, vinduer og dører.

## 6. UNDERLAG

Fugene må være frie for støv og fremmede partikler. Fyll dype fuger med fugepølser. Unngå at Spectrasil fester seg til bunnen av fugen. Fester på underlag av betong, lettbetong, mur, keramiske fliser, tre, stål, aluminium, glass, PVC, og polyester.

## 7. PÅFØRING

Plastspissen skjæres av i den bredde man ønsker fugen. Påføres med fugepistol. Glatting må utføres innen 10 minutter etter påføring. Fugemassen er klebefri etter 5 minutter.

## 8. LAGRING

Minst 1 år. Tåler frost.

## 9. TEKNISKE DATA

### Produktidentitet


Konsistens	Pasta
Herde system	Acetic
Egenvekt	1.02
Brennbarhet	Nei
Lagring	18 mnd. På tørt sted i originalemb. Tåler frost.

### Bruksegenskaper

Materialforbruk	Ca. 5 løpemeter pr. patron
Brukstemperatur	+5 C til +35 C
Temperaturbestandig	-40 C til +180 C
Skinndanning	Etter 10 minutter
Herdetid	24 timer

### Sluttegenskaper

Maksimum fugebevegelse	25%
Hardhet	20 Shore A
Strekfasthet	1.8N/mm <sup>2</sup>
Aldringsegenskaper	UV Lys stabil



LATICRETE International, Inc.  
One LATICRETE Park North, Bethany, CT 06524-3423 USA • 1.800.243.4788 • +1.203.393.0010 • www.laticrete.com

©2009 LATICRETE International, Inc.  
LATICRETE, LATAPOXY, SPECTRALOCK and the logo are Registered Trademarks of LATICRETE International, Inc.