



Latasil Swimmingpool

Datablad 285-Mar.2010



1. PRODUKT NAVN

Latasil Swimmingpool.
Spesial silikon fugemasse til basseng.

2. PRODUSENT

LATICRETE Nordic AS
Postboks 165 Kalbakken
0903 Oslo
Telefon: +47 23339000
Fax: +47 23339001
Internett: www.laticrete.no

3. PRODUKT BESKRIVELSE

Latasil Swimming Pool silikon er en elastisk fugemasse til fuging i bassenger, under vann og utendørs. Kan ikke brukes i akvarium eller til drikkevannbasseng.

- Resistent mot: Klor, saltvann, kokende vann, husholdning rensemidler, kobber sulfat, aluminium sulfat og UV stråler.
- Tilsatt mugg og soppdreper.
- Farge: Sementgrå.
- Inneholder ingen løsningsmidler, CFC, PCB eller PCP.

4. BRUKSOMRÅDE

Latasil Swimming Pool silikon benyttes til fuging av fliser i alle hjørner og hvor vegg møter gulv. Benyttes også rundt sluk og lamper og hvor det skal være bevegesfuger. Ved høytrykkspyling kreves en avstand til fugen på 70 cm.

5. UNDERLAG

Fugene må være tørre og frie for støv og fremmede partikler. Fyll dype fuger med fugepølser. Unngå at silikon fester seg til bunnen av fugen. Underlagstemperaturen må være mellom + 5°C og + 40°C. Fester til underlag av betong, mur, keramiske fliser, glass og stål.

6. PÅFØRING

Plastspissen skjæres av i den bredde man ønsker fugen. Husk også å skjære av toppen på patronen. Påføres med en fugepistol. Glatting må utføres innen 10 minutter etter påføring. Dette gjøres med en finger dyppet i såpevann eller med en fugepinne. Fugemassen er klebefri etter 10 minutter. Er det brukt maskeringstape fjernes denne umiddelbart før kantene glattes ut med såpevann.

7. FUGEDIMENSJONERING

Fugebredden skal være minimum 5 x høyeste fugebevegelse. Ved fugebredder over 16mm bør fugedybden være halvparten av bredden.

8. TID FØR BASSENGET KAN FYLLES MED VANN

4 dager ved 20°C.

9. EMBALLASJE

310ml patron. Kartong av 12 stk.

10. TEKNISKE DATA

Produktidentitet

Konsistens	Pasta
Herde system	Nøytral
Egenvekt	1.1
Brennbarhet	Nei
Lagring	12 mnd. På tørt sted i orginal-emballasje.

Bruksegenskaper

Materialforbruk	Ca. 5 løpemeter pr. patron
Brukstemperatur	+ 5°C til + 40°C
Temperaturbestandig	- 40°C til + 165°C
Herdetid	24 timer

Sluttegenskaper

Maksimum fugebevegelse	25%
Hardhet	25 Shore A
Aldringsegenskaper	UV lys stabil
Overmalingsbar	Nei



LATICRETE International, Inc.

One LATICRETE Park North, Bethany, CT 06524-3423 USA • 1.800.243.4788 • +1.203.393.0010 • www.laticrete.com

©2009 LATICRETE International, Inc.

LATICRETE, LATAPOXY, SPECTRALOCK and the logo are Registered Trademarks of LATICRETE International, Inc.