



Latasil Heavy Duty

Datablad 290-Mar.2010



1. PRODUKT NAVN

Latasil Heavy Duty. Silikon fugemasse.

2. PRODUKT BESKRIVELSE

Oxime basert elastisk fugemasse til bruk i industrien. Produktet er kjemikal resistent (Se egen tabell). Tåler trafikk fra gaffel trucker og kan høytrykk-spyles.

- Farge: Sementgrå og Antrasit.
- Innholder ingen løsningsmidler. CFC, PCB, PCP.

3. PRODUSENT

LATICRETE Nordic AS
Postboks 165 Kalbakken
0903 Oslo
Telefon: +47 23339000
Fax: +47 23339001
Internett: www.laticrete.no

4. BRUKSOMRÅDE

Latasil Heavy Duty silikon benyttes til fuging av bevegelsesfuger på industrigulv. Ved høytrykkspyling kreves en avstand på 70cm fra fugen.

5. UNDERLAG

Fugene må være frie for støv og fremmede partikler. Fyll dype fuger med fugepølser. Unngå at silikonen fester seg til bunnen av fugen. Fester på underlag av betong, keramiske fliser, stål, galvanisert stål, glass og aluminium.

6. PÅFØRING

Plastspissen skjæres av i den bredde man ønsker fugen. Påføres med fugepistol. Glatting må utføres innen 10 minutter etter påføring. Fugemassen er klebefri etter 10 minutter.

7. FUGEDIMENSJONERING

Fugebredden skal være minimum 5 x høyeste fugebevegelse. Ved fugebredder over 16mm bør fugegdybden være halvparten av bredden.

8. EMBALLASJE

310 ml patron. Kartong av 12 stk.

9. KJEMIKALRESISTENSTABELL

	Ja	Nei
Kaustisk Soda 10% og 20%	+	
Amoniakk 25%	+	
Hydroklorid syre 10%+		
Eddiksyre 10% og 20%	+	
Etylalkohol	+	
Frysevæske	+	
Saltvann	+	
Formalin	+	
Metanol	+	
Acetone		
Bensin	-	-
Diesel		-

10. TEKNISKE DATA

Produktidentitet

Konsistens	Pasta
Herde system	Oxime
Egenvekt	1,16
Brennbarhet	Nei
Lagring	12 mnd. På tørt sted i originalemb. Tåler frorst.

Bruksegenskaper


Materialforbruk	Ca. 4,5 løpemeter pr. patron
Brukstemperatur	+ 5°C til + 40°C
Herdetid	30 timer

Sluttegenskaper

Maksimum fugebevegelse	20%
Hardhet	38 Shore A
Aldringsegenskaper	UV lys stabil
Overmalingsbar	Nei



LATICRETE International, Inc.
One LATICRETE Park North, Bethany, CT 06524-3423 USA • 1.800.243.4788 • +1.203.393.0010 • www.laticrete.com

©2009 LATICRETE International, Inc.
LATICRETE, LATAPOXY, SPECTRALOCK and the  logo are Registered Trademarks of LATICRETE International, Inc.

Databladet kan bli forandret uten varsel. Sjekk www.laticrete.no for siste informasjon.