




Latapoxy 24 Hydro Proofing

Datablad 335-Mar.2010



1. PRODUKT NAVN

Latapoxy 24 Hydro Proofing.
Epoxy basert membran til tetting rundt metall deler og overganger i basseng.

2. PRODUSENT

LATICRETE Nordic AS
Postboks 165 Kalbakken
0903 Oslo
Telefon: +47 23339000
Fax: +47 23339001
Internett: www.laticrete.no

3. PRODUKT BESKRIVELSE

Latapoxy 24 Hydro Proofing er en epoxybasert tre komponent membran, spesielt egnet til metall deler i basseng, og som avslutning rundt Unidrain® sluk. Latapoxy 24 Hydro Proofing brukes rundt avslutninger ved dyser, lamper og sluk i basseng hvor andre typer membraner ikke fester. Kan også brukes som membran til hele bassenget, hvor det kreves rask framgang. Latapoxy 24 Hydro Proofing kan vanntestes etter kun 24 timer. Produktet er fleksibelt, lett å påføre og sørger for raske installasjoner. Latapoxy 24 Hydro Proofing må dekkes med keramisk flis, naturstein eller tegl innen 28 dager. Unngå å utsette membranen for direkte sollys før påføring av fliser. Kan brukes utvendig og innvendig.

4. UNDERLAG

Metall, betong, smøremembran og fliser.

5. FORARBEID

Underlaget må være rengjort og fritt for støv og fett. Alle ujevne underlag må gjøres jevne. Fukt tørre underlag og fjern overflødig vann. Påføring av membranen kan

bli gjort på fuktig underlag. Nystøpt betong må være 14 dager gammel før påføring. På PVC underlag "rub" med sandpapir på de steder hvor membranen skal påføres. Membranen krever ingen sluk eller rør mansjetter. Fester til sluk og rør.

6. BLANDING

Bland A og B komponentene i ca. 30 sekunder med en saktegående drill til det blir en jevn farge. Tilsett C komponenten og bland i et minutt til en jevn konsistens.

7. PÅFØRING

Ferdig blandet membran trekkes på underlaget med en 6 x 6mm tannsparkel, umiddelbart bruker man flatsiden av tannsparkelen til å jevne ut membranen til en flat overflate. Påfør Latapoxy 24 Hydro Proofing rundt rør gjennomføringer og direkte på røret ca. 15cm opp fra gjennomgangen. I alle hjørner påføres Latapoxy 24 Hydro Proofing 20 cm opp på vegg og ut på gulv.

8. FARGE

Latapoxy 24 Hydro Proofing er hvit for lett indikasjon av korrekt påført mengde.

9. MATERIALFORBRUK

Ca. 2.0 kg/m² eller til ca. 4.2 m² pr. spann.

10. EMBALLASJE

8 kg spann.

11. LAGRING

Tåler ikke frost.

12. TEKNISKE DATA - LATAPOXY 24 HYDRO PROOFING

Produktidentitet

Konsistens	Pasta
Egenvekt	1.56
Farge	Hvit
Brennbarhet	Nei
Lagring	2 år. Frostfritt.

Bruksegenskaper

Materialforbruk	Ca. 2,0 kg pr. m ² . Ett spann rekker til ca: 4,2 m ²
Brukstemperatur	+ 10°C til + 32°C
Tørketid ved +20°C	Ca. 16 timer

Sluttegenskaper

Tid for direkte vannpåkjenning	24 timer
Bruddforlengelse	30.0 %
Vedheft til syrefast stål	1.54 Mpa
Vedheft til kobber	1.15 Mpa

LATICRETE International, Inc.
One LATICRETE Park North, Bethany, CT 06524-3423 USA • 1.800.243.4788 • +1.203.393.0010 • www.laticrete.com

©2009 LATICRETE International, Inc.
LATICRETE, LATAPOXY, SPECTRALOCK and the  logo are Registered Trademarks of LATICRETE International, Inc.