



Ecobond

Datablad 475 - Feb.2015



1. PRODUKT NAVN

Laticrete Ecobond

2. PRODUSENT

LATICRETE Norge AS
Postboks 165 Kalbakken
0903 Oslo
Telefon: +47 23339000
Fax: +47 23339001
Internett: www.laticrete.no

3. PRODUKTBEKRIVELSE

Laticrete Ecobond er en løsningsmiddelfri akrylprimer til vanskelige underlag som stål, fliser og ikke sugende underlag. Kan brukes utendørs.

4. FORARBEID

Underlaget skal være tørt og fritt for støv, fett og andre forurensninger.

5. PÅFØRING

På sugende underlag som betong og puss påføres Ecobond blandet med vann i forholdet 1:1. På tette glatte underlag og treverk påføres Ecobond konsentrert. Primeren påføres med kost eller rulle. Helst dagen før eller tidlig nok til at den er tørr før liming eller sparklingen starter.

6. TØRKETID

Tiden det tar før primeren er tørr varierer med temperatur, men er normalt 20-40 minutter. Ventetid før liming eller Sparkling er 3-5 timer.

7. MATERIALFORBRUK

Ca. 0.1-0.2kg/m²

8. EMBALLASJE

1 kg og 5 kg

9. LAGRING

Må lagres frostfritt

10. TEKNISKE DATA

Produktidentitet

Konsistens:	Flytende
Farge:	Hvit
Egenvekt:	1.03
Tørrestoffinnhold:	43 %

Brukeregenskaper

Temperatur ved påføring:	+5 °C til +35 °C
Ventetid før liming/sparkling:	3-5 timer
Temperaturbestandighet:	Meget god
Motstand mot fukt:	Meget god
Motstand mot løsningsmidler og olje:	God
Motstand mot syrer og alkalier:	God

