



# Latapasta

Datablad 180-Juni 2015



## 1. PRODUKT NAVN

Latapasta. Ferdigblandet flislim.

## 2. PRODUSENT

LATICRETE Nordic AS  
Postboks 165 Kalbakken  
0903 Oslo  
Telefon: +47 23339000  
Fax: +47 23339001  
Internett: www.laticrete.no

## 3. PRODUKTBSKRIVELSE

Latapasta er et høyfleksibelt fuktbestandig pastalim ferdig blandet til bruk. Kun til innendørs bruk. Siger ikke.

## 4. LIMING AV

Veggfliser, marmor og mosaikk.

## 5. UNDERLAG

Betong, puss, gipsplater, malte flater, vinylbelegg, vinyltapet, sponplater og kryssfinerplater. Kan ikke brukes i bassenger.

## 6. FORARBEID

Underlaget må være rengjort og fritt for støv og fett. På plateunderlag i våtrom påføres Laticrete Plussprimer i 2 strøk. Sugende underlag som betong og puss primes med Laticrete Plussprimer blandet med vann i forholdet 1:1. Vinylbelegg og malte flater rubbes med sandpapir og vaskes med sterkt salmiakkvann.

## 7. PÅFØRING

Latapasta trekkes på underlaget med en 6 x 6 mm tannsparkel. Dette er den mest brukte tannstørrelse. Ved store flisformater eller fliser med knaster på baksiden og ujevnt underlag skal tannstørrelsen økes. Pass på at limet ikke får en hinne (skinnherding) før flisene monteres. Dette innebærer at man ikke trekker på mer lim en det som kan flislegges innen ca. 20 minutter. Varmere temperaturer betyr kortere åpen tid. Vri flisen på plass, slik at full kontakt oppnås.

## 8. FUGING

Normalt kan fuging starte ett døgn etter liming av flisene. Pastalim trenger luft for å tørke. Vær derfor nøye med at limet har tørket før man fuger. I enkelte tilfeller må man vente to døgn før limet er tørt.

## 9. EMBALLASJE

4 kg spann.

## 10. LAGRING

Må lagres frostfritt.

## 11. TEKNISKE DATA

### Produktidentitet

Konsistens	Pasta
Farge	Hvit
Egenvekt	1,6
Tørrestoffinnhold	80 %
Brennbarhet	Nei
Lagring	2 år. Frostfritt.

### Bruksegenskaper

Materialforbruk	Ca. 2,5 pr. m <sup>2</sup> ved 6 mm tannsparkel
Brukstemperatur	+ 5°C til + 30°C
Åpen tid	25-30 minutter
Tørketid	12 til 24 timer
Start fuging	Ca. etter 24 timer


### Sluttegenskaper

Heft etter 28 dager	3,2 N/mm <sup>2</sup>
Bestandighet mot fukt	Utmerket
Temperatur bestandighet	-20 °C til + 90 °C

LATICRETE International, Inc.

One LATICRETE Park North, Bethany, CT 06524-3423 USA • 1.800.243.4788 • +1.203.393.0010 • www.laticrete.com

©2009 LATICRETE International, Inc.

LATICRETE, LATAPOXY, SPECTRALOCK and the  logo are Registered Trademarks of LATICRETE International, Inc.