



COLORBASE FS

Datablad 240 - Juni 2020



1. PRODUKT NAVN

COLORBASE FS

2. PRODUSENT

LATICRETE Nordic AS
Postboks 165 Kalbakken
0903 Oslo
Telefon: +47 23339000
www.laticrete.no

3. PRODUKT BESKRIVELSE

Antibakteriell fleksibel sementbasert fugemasse til gulv og vegg. Til innvendig og utvendig bruk. Best til bruk på mosaikk og veggfliser.
Kan også brukes til Naturstein og andre typer fliser.

- Fugebredde fra 1-6 mm
- Vannavisende
- Bra til over varmekabler
- Leveres i 15 farger

4. FORARBEID

Rens fugene for lim, fritt vann og andre fremmede partikler.

5. BLANDING

Ca. 1.2 -1.3 liter vann pr 5.0 kg pose. Benytt drill med visp. Blandetid ca 2-3 minutter til en klumpfri masse. La stå i 3 min før den røres om på nytt. Fugemasse som har begynt å stivne i bøtten skal ikke røres om på nytt ved å tilsette mer vann. Da øker sjansen for farge forskjeller i fugemassen.

7. FUGING

Fuging kan ikke starte før limet er tørt. Sementbaserte lim trenger normalt 24 timer på å tørke. Fugemassen påføres med en gummisparkel som dras diagonalt over flisene. Det er viktig at fugene blir fylt helt til bunnen. I alle hjørner og avslutninger mot gulv, skal det fuges med Laticrete Spectrasil.

8. RENGJØRING

Grov rengjør flisene med en fuktig svamp når fugene har begynt å tørke. (15 -25 min) Arbeid diagonalt. Unngå bruk av mye vann, da dette øker risikoen for skjolddannelse. Gjenta behandlingen til fugene er slette og uten porer. Skyll svampen ofte. Bruk rent vann. Etter ca. 1 time gjøres finrengjøringen med en tørr fille. Gni på flisene til de blir blanke. Eventuelt fugeslør fjernes dagen etter med et rensmiddel for fugemasser. Etter et døgn bør fuger og fliser vaskes med rent vann for at fugen skal herde bedre.

9. EMBALLASJE

5.0 kg sekk.

LATICRETE International, Inc.
One LATICRETE Park North, Bethany, CT 06524-3423 USA • 1.800.243.4788 • +1.203.393.0010 • www.laticrete.com

©2009 LATICRETE International, Inc.
LATICRETE, LATAPOXY, SPECTRALOCK and the  logo are Registered Trademarks of LATICRETE International, Inc.

Databladet kan bli forandret uten varsel. Sjekk www.laticrete.no for siste informasjon.

10. TEKNISKE DATA COLORBASE FS

Produktidentitet

EN 13888	CG2WA
Ecode	EC1 Plus
Konsistens	Pulver
Egenvekt	1,20 dm ³
Maksimum kornstørrelse	0.2 mm
Brennbarhet	Nei
Lagring	24 mnd i orginal emballasje

Bruksegenskaper

Blandingsforhold	1.2-1.3 liter vann til 5 kg sekk
Blandingstid	2-3 minutter (300-500 rpm)
Materialforbruk	Se fugekalkulator
Temperaturområde	+5 °C til +35 °C
Pot lif	30 minutter ved 23 °C

Sluttegenskaper

Lett fot trafikk	Etter 24 timer
Full trafikk	3 dager
Ferdig herdet	14 dager
Temperature område ferdig herdet	-30 °C til +90 °C