



# Mørtel 226

Datablad 430- Mar.2010



## 1. PRODUKT NAVN

Mørtel 226. Tørrmørtel.

## 2. PRODUSENT

LATICRETE Nordic AS  
Postboks 165 Kalbakken  
0903 Oslo  
Telefon: +47 23339000  
Fax: +47 23339001  
Internett: [www.laticrete.no](http://www.laticrete.no)

## 3. PRODUKT BESKRIVELSE

Mørtel 226 er en spesial blanding basert på Portland sement som skal blandes med Laticrete 3701 eller vann til en bruksferdig mørtel før støping og muring. Ved å tilsette Laticrete 3701 istedenfor vann, får man en sterkere mørtel med bedre vedheft mot underlaget. Mørtelen tilfredstiller kravene i NS 3120. Kan benyttes både innvendig og utvendig. Mørtel 226 blandet med Laticrete 3701 er spesielt bra til oppretting av vegger og gulv i bassenger før flisleggingen starter.

## 4. FORARBEID

Underlaget må være rengjort og fritt for støv og fett. Sugende underlag forvannes. Fritt vann må ikke forekomme på flatene når arbeidet starter.

## 5. BLANDING

Hell angitt vannmengde eller Laticrete 3701 (2.0 - 2.20 liter) pr. 20kg sekk. Tilsett mørtelen og bland med

tvangsblender, frittfallsblender eller drill og visp i 2 - 3 minutter. La blandingen stå i 3 minutter før bruk. For mye vann gir en svakere mørtel med mer svinn.

## 6. ETTERBEHANDLING

Utstøpt mørtel beskyttes mot hurtig uttørring. Bruk plastfolie eller ettervanning

## 7. EMBALLASJE

20 kg sekk.

## 8. LAGRING

Må lagres tørt.

## Rengjøring

Alt utstyr rengjøres med tynner umiddelbart etter bruk.

## 5. TEKNISKE DATA MØRTEL 226

### Produktidentitet

Konsistens	Pulver
Farge	Grå
Egenvekt - herdet	1.70 - 1.90
Brennbarhet	Nei
Lagring	12 mnd. På tørt sted i originalemb.

### Bruksegenskaper

Blandingsforhold	Ca. 2.40-3.20 liter pr. 20 kg sekk
Materialforbruk	Ca. 2.0 kg tørrmasse pr. m <sup>2</sup> pr. mm. tykkelse
Blandingens pH	12
Brukstemperatur	+ 5°C til + 35°C
Brukstid etter blanding	Ca. 2 timer
Gangbar	8 timer
Flislegging	21 døgn
Membranlegging	21 døgn med Latapluss 7 døgn med Hydro Ban


### Sluttegenskaper

Trykkfasthet	
etter 1 døgn	4.0 Mpa
etter 7 døgn	18.0 Mpa
etter 28 døgn	25.0 Mpa
Bøystrekkfasthet	
etter 28 døgn	7.0 Mpa
Restfuktighet	
etter 1 døgn	6.0%
etter 7 døgn	4.0%
etter 21 døgn	2.0%

Høyere verdier oppnås ved å erstatte vannet med Laticrete 3701



LATICRETE International, Inc.  
One LATICRETE Park North, Bethany, CT 06524-3423 USA • 1.800.243.4788 • +1.203.393.0010 • [www.laticrete.com](http://www.laticrete.com)

©2009 LATICRETE International, Inc.  
LATICRETE, LATAPOXY, SPECTRALOCK and the  logo are Registered Trademarks of LATICRETE International, Inc.