



254 Platinum Rapid

Datablad 148-Nov.2011



1. PRODUKT NAVN

Laticrete 254 Platinum Rapid

Fleksibelt sementbasert flislim for gulv og vegg.

Uovertruffent vedheft til glass mosaikk, naturstein, marmor, vegg og gulvfliser.

2. PRODUSENT

LATICRETE Nordic AS

Postboks 165 Kalbakken

0903 Oslo

Telefon: +47 23339000

Fax: +47 23339001

Internett: www.laticrete.no

3. PRODUKT BESKRIVELSE

Laticrete 254 Platinum Rapid er det ultimate flislim, til nesten alle typer underlag og alle typer fliser. Til hvit marmor bruk Laticrete 254 Platinum Rapid Hvit. Vannfast, frostsikkert og meget fleksibelt. Levers i hvitt og grått.

Til ute og innen dørs bruk. Meget lett å arbeide med.

Kan brukes under konstant vann-belastning (bassenger).

Må tørke i 14 dager før bassenget fylles med vann.

EN 12004 norm: C2 TEFS1

4. FORDELER

- Innholder antibakteriemiddel.
- Høy skjærstyrke.
- Kan brukes under vann.
- Kremaktig konsistens.

5. UNDERLAG

Betong, puss, gamle fliser, terrazzo fliser, vinyl, smøre-membran, banemembran (protan), våtromsplater, gips-plater og finer (kun innvendig).

NB! Laticrete 254 Platinum Rapid kan brukes på fersk betong.

6. FORARBEID

Underlaget må være rengjort og fritt for olje, støv og fett. Sterkt sugende og porøse underlag forvannes/vaskes med rent vann og svamp. I våtrom påføres Laticrete membran i to strøk på gulv og vegger.

7. BLANDING

Ca. 0.26 liter vann pr. kg pulver. Ca 2.9 liter pr 11.3 kg sekk. Miks med en saktegående drill i ett minutt til en "kremaktig" konsistens. La stå i 5 min. før den røres om på nytt, uten å tilsette mer vann. Under bruk, rør om av og til for å beholde den "kremaktige" konsistensen.

8. PÅFØRING

Ferdig blandet lim trekkes på underlaget med egnet tannsparkel som er i forhold til flis og underlag. Vi anbefaler flate runde tannsparkler. Ved store flisformater eller fliser med knaster på baksiden og ujevnt underlag skal tannstørrelsen økes. Pass på at limet ikke får en hinne (skinnherding) før flisene monteres. Trekk ikke på mer lim en det som kan flislegges innen ca. 20 minutter. Varmere temperaturer betyr kortere åpen tid. Vri flisen på plass, slik at full lim kontakt oppnås.

9. FUGING

Fuging kan gjøres ca. 4 timer etter liming av flisene. Ved lave temperaturer og stor fuktighet i underlaget er det normalt med lengre tørketid. Til fuging brukes Laticrete Spectralock (Epoxy) eller Laticrete Permacolor (Sementbasert). Begge fugemassene tilbys i 40 farger i tillegg til Spectrasil silikon fugemasse i de samme 40 fargene.

10. EMBALLASJE

11.3kg sekk.

11. TEKNISKE DATA 254 PLATINUM RAPID

Produktidentitet

EN 12004 Norm	C2TEFS1
Konsistens	Pulver
Farge	Grå og hvit
Egenvekt våt tilstand	1.65
Brennbarhet	Nei
Lagring	12 mnd. På tørt sted i originalemballasje.

Bruksegenskaper

Blandingsforhold	Ca. 0.26 liter pr. kg pulver.
Materialforbruk	Ca. 3.0 - 3.5 kg pr. m ²
Brukstemperatur	+ 5°C til + 35°C
Åpen tid	15 minutter
Brukstid	50 minutter
Pot life	50 minutter
Klar for belastning	4 timer
Fuging av vegger	2-4 timer
Fuging av gulv	2-4 timer

Sluttegenskaper

Fuktbestandighet	Utmerket
Skjærestyrke etter 28 døgn	3.5 Mpa
Skjærestyrke etter 7 døgn i vann	1.8 Mpa
Skjærestyrke på finér	1.6 Mpa

LATICRETE International, Inc.
One LATICRETE Park North, Bethany, CT 06524-3423 USA • 1.800.243.4788 • +1.203.393.0010 • www.laticrete.com

©2009 LATICRETE International, Inc.
LATICRETE, LATAPOXY, SPECTRALOCK and the  logo are Registered Trademarks of LATICRETE International, Inc.