



Klinkerfug

Datablad 230-Mar.2010



1. PRODUKT NAVN

Laticrete Klinkerfug.
Sementbasert fugemasse til gulv fliser.

2. PRODUSENT

LATICRETE Nordic AS
Postboks 165 Kalbakken
0903 Oslo
Telefon: +47 23339000
Fax: +47 23339001
Internett: www.laticrete.no

3. PRODUKT BESKRIVELSE

Klinkerfug er en sementbasert fugemasse til gulvfliser. Fugebredder opp til 15 mm. Kan brukes utendørs og innendørs. Leveres i tre farger: Manhattan, Sementgrå og Antrasit.

4. FORARBEID

Rens fugene for lim, fritt vann og andre fremmede partikler.

5. BLANDING

Ca. 0,2 liter vann pr. kg pulver. Ca. 4,0 liter pr. 20 kg sekk. Benytt drill med visp. Blandetid 2-3 minutter til en klumpfri masse. La stå i 5 min. før den røres om på nytt. For å beskytte fugen mot smuss, såperester og for å bevare fargen bedre, anbefales det å erstatte vannet med Laticrete 1776 fugeforsterker.

6. FUGING

Fuging kan ikke starte før limet er tørt. Sementbaserte lim trenger normalt 1 døgn på å tørke. Pastalim trenger 2-3 døgn. Klinkerfug påføres med en gummisparkel som dras diagonalt over flisene. Det er viktig at fugene blir fylt helt til bunnen. I alle hjørner, vinkler og avslutninger mot gulv, skal fugemassen skrapes ut før det fuges med Latacil silikon fugemasse.

7. RENGJØRING

Grovrengjør flisene med en fuktig svamp når fugene har begynt å tørke. Arbeid diagonalt. Unngå bruk av mye vann, da dette øker risikoen for skjolddannelse. Gjenta behandlingen til fugene er slette og uten porer. Skyll svampen ofte. Avslutt med en tørr fille. Man kan også strø tørt fugepulver utover flisene og la det ligge til man ser fagemønsteret fremtre i pulveret. Avslutt med en tørr fille eller rengjøringskrubb og gni til flisene er rene. Overflødig pulver feies opp. Etter et døgn bør fuger og fliser vaskes med rent vann, for at fugene skal herde bedre. Eventuelt fugeslør fjernes dagen etter med Latarens.

8. TØRKETID

1 døgn.

9. EMBALLASJE

5 kg og 20 kg sekk.

10. TEKNISKE DATA KLINKERFUG

Produktidentitet

EN 13888 Norm	CG2
Konsistens	Pulver
Egenvekt	1,9
Brennbarhet	Nei
Lagring	12 mnd. På tørt sted i org. emballasje.

Bruksegenskaper

Blandingsforhold	Ca. 0.20 liter pr. kg. pulver
Materialforbruk	Ca. 0.7 - 1.0 kg pr. m ²
Brukstemperatur	+ 5°C til + 35°C
Brukstid i bøtten etter blanding	6-8 timer
Tørketid	1 døgn

Sluttegenskaper

Bøyestrek etter 28 døgn	4,8 Mpa
Trykkstryke etter 28 døgn	20,0 Mpa
Til inne og utendørs bruk	

LATICRETE International, Inc.
One LATICRETE Park North, Bethany, CT 06524-3423 USA • 1.800.243.4788 • +1.203.393.0010 • www.laticrete.com

©2009 LATICRETE International, Inc.
LATICRETE, LATAPOXY, SPECTRALOCK and the  logo are Registered Trademarks of LATICRETE International, Inc.